


Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length:</i>	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile:</i>	75 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile:</i>	60mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s:</i>	4,5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / the profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 
RAL 1003:	Giallo Segnale / Yellow Signal 


Dimensioni standard / Standard sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	825
Perimetro / Perimeter	mm	325
Peso / Weight	kg/m	1,44
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Cicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine standard / Standard resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	100 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	100 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	8 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	2868
Perimetro / Perimeter	mm	586
Peso / Weight	kg/m	5,3
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	152 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	152 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	10 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	4360
Perimetro / Perimeter	mm	892
Peso / Weight	kg/m	8,1
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	152 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	152 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	10 mm	
Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>			

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	4360
Perimetro / Perimeter	mm	892
Peso / Weight	kg/m	8,1
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length:</i>	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile:</i>	152 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile:</i>	43 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s:</i>	9,5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	2080
Perimetro / Perimeter	mm	457
Peso / Weight	kg/m	3,95
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 - 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 - 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length:</i>	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile:</i>	200 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile:</i>	50 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s:</i>	10 mm	
Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>			

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	2736
Perimetro / Perimeter	mm	601
Peso / Weight	kg/m	5,19
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length:</i>	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile:</i>	155 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s:</i>	3 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 
RAL 1003:	Giallo Segnale / Yellow Signal 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	2080
Perimetro / Perimeter	mm	457
Peso / Weight	kg/m	1,8
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strength	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extension	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 - 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 - 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	45 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	35 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	5 mm	
Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>			

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	375
Perimetro / Perimeter	mm	160
Peso / Weight	kg/m	0,66
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	50 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	50 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	475
Perimetro / Perimeter	mm	200
Peso / Weight	kg/m	0,95
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	50 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	50 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	6,5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	608
Perimetro / Perimeter	mm	200
Peso / Weight	kg/m	1,14
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	50 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	50 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	8 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	736
Perimetro / Perimeter	mm	200
Peso / Weight	kg/m	1,47
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	60 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	60 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	8 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	896
Perimetro / Perimeter	mm	240
Peso / Weight	kg/m	1,69
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	76 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	76 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	10 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	1420
Perimetro / Perimeter	mm	304
Peso / Weight	kg/m	2,57
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	76 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	76 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	13 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	1420
Perimetro / Perimeter	mm	304
Peso / Weight	kg/m	3,5
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	140 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	75 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	10 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / the profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni standard / Standard sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	2100
Perimetro / Perimeter	mm	440
Peso / Weight	kg/m	2,55
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto Di Vetro In Peso / Glass Content By Weight	%	65
Resistenza A Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico A Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico A Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza All'urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente Di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente Di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine standard / Standard resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità dielettrica / Dielectric rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di isolamento / Insulation class:	-	F / H
Conducibilità termica / Thermal conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	100 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	50 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	950
Perimetro / Perimeter	mm	390
Peso / Weight	kg/m	1,82
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length:</i>	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile:</i>	120 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile:</i>	60 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s:</i>	6 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	2088
Perimetro / Perimeter	mm	464
Peso / Weight	kg/m	4,0
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	152 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	76 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	10 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	2840
Perimetro / Perimeter	mm	589
Peso / Weight	kg/m	5,32
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	203 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	102 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	13 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	4953
Perimetro / Perimeter	mm	788
Peso / Weight	kg/m	9,5
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 - 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 - 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	254 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	127 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	13 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophtalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing


Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 

Caratteristiche generali / General features

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	6136
Perimetro / Perimeter	mm	984
Peso / Weight	kg/m	11.90
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 - 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 - 0,3

	X - X			Y - Y		
	I	S	r	I	S	r
	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm
Caratteristiche Dimensionali / Section Properties:	46463914	365923	100	3267417	51455	26

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	305 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	152 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	13 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophtalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing


Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 

Caratteristiche Generali / General Features

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	7579
Perimetro / Perimeter	mm	1192
Peso / Weight	kg/m	14,30
Peso Specifico / Specific weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'urto (izod) / Impact resistance (izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 - 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 - 0,3

	X - X			Y - Y		
	I	S	r	I	S	r
	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm
Caratteristiche Dimensionali / Section Properties:	46463914	365923	100	3267417	51455	26

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	305 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	152 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	13 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophtalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing


il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / the profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio luce / Light gray 

Caratteristiche generali / General features

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	7579
Perimetro / Perimeter	mm	1192
Peso / Weight	kg/m	14,30
Peso specifico / Specific weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di vetro in peso / Glass content by weight	%	65
Resistenza a trazione / Tensile strenght	N/mm ²	25
Modulo elastico a trazione / Elastic traction module	N/mm ²	2500
Modulo elastico a flessione / Elastic flexural module	N/mm ²	2300
Allungamento massimo / Maximum extention	%	1,2
Durezza barcol / Barcol hardness	-	55
Resistenza all'urto (izod) / Impact resistance (izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento h ₂ O / Absorption h ₂ O	%	0,62
Prova vicat / vicat test	° C	185
Coefficiente di poisson longitudinale / Longitudinal poisson coefficient	-	0,28
Coefficiente di poisson trasversale / Transversal poisson coefficient	-	0,12
Rigidità dielettrica / Dielectric rigidity:	kV/mm	3 - 7
Classe di isolamento / Insulation class:	-	F / H
Conducibilità termica / Thermal conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 - 0,3

	X - X			Y - Y		
	I	S	r	I	S	r
	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm
Caratteristiche dimensionali / Section properties:	46463914	365923	100	3267417	51455	26

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / Profile length: 5000 mm Lato A del profilo / Side A of the profile: 25 mm Spessore del profilo s / Profile thickness s: 3,2 mm Altre dimensioni su richiesta / Other sizes on request	
---	---	---

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 
RAL 1003:	Giallo Segnale / Yellow Signal 



Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	118
Perimetro / Perimeter	mm	79
Peso / Weight	kg/m	0,42
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strength	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extension	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	300 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	12 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	3600
Perimetro / Perimeter	mm	624
Peso / Weight	kg/m	5,7
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	50 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	50 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 
RAL 1003:	Giallo Segnale / Yellow Signal 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	900
Perimetro / Perimeter	mm	200
Peso / Weight	kg/m	1,74
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Cicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 - 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 - 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	77 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	48 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	6 mm	
Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>			

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	714
Perimetro / Perimeter	mm	250
Peso / Weight	kg/m	1,35
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	41 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	30 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	6,5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	621
Perimetro / Perimeter	mm	216
Peso / Weight	kg/m	1,9
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length</i> :	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile</i> :	45 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile</i> :	45 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s</i> :	6,5 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 


Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	702
Perimetro / Perimeter	mm	229
Peso / Weight	kg/m	1,64
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3

Dimensioni standard / Standard sizes

	Lunghezza profilo / <i>Profile length:</i>	5000 mm	
	Lato A del profilo / <i>Side A of the profile:</i>	85 mm	
	Lato B del profilo / <i>Side B of the profile:</i>	24 mm	
	Spessore del profilo s / <i>Profile thickness s:</i>	4 mm	
	Altre dimensioni su richiesta / <i>Other sizes on request</i>		

Resine standard / Standard resin

Tipo di resine disponibili / Available resin	
CODE ISO:	Isoftalica / Isophthalic
CODE VIN:	Vinilestere / Vinylesther
Autoestinguenza / Fire retardant:	ASTM E84: spread <25 - Class A UNI 23727:1990 - Class M1
ANTI UV NORM:	ASTMG154

Superficie / Surface finishing

Il profilo puo' essere tagliato secondo misura richiesta / The profile can be cut to the size required	
CODE UV:	Con trattamento uv / With anti-uv treatment
CODE F:	Liscia / Flat
RAL 7035:	Grigio Luce / Light Gray 

Dimensioni Standard / Standard Sizes

	U.M.	Valore / Value
Area / Area	mm ²	808
Perimetro / Perimeter	mm	218
Peso / Weight	kg/m	1,6
Peso Specifico / Specific Weight	kg/cm ³	1,75
Contenuto di Vetro in Peso / Glass Content by Weight	%	65
Resistenza a Trazione / Tensile Strenght	N/mm ²	25
Modulo Elastico a Trazione / Elastic Traction Module	N/mm ²	2500
Modulo Elastico a Flessione / Elastic Flexural Module	N/mm ²	2300
Allungamento Massimo / Maximum Extention	%	1,2
Durezza Barcol / Barcol Hardness	-	55
Resistenza all'Urto (Izod) / Impact Resistance (Izod)	KJ/m ²	226
Assorbimento H ₂ O / Absorption H ₂ O	%	0,62
Prova Vicat / Vicat Test	° C	185
Coefficiente di Poisson Longitudinale / Longitudinal Poisson Coefficient	-	0,28
Coefficiente di Poisson Trasversale / Transversal Poisson Coefficient	-	0,12

Resine Standard / Standard Resin

	U.M.	Valore / Value
Rigidità Dielettrica / Dielectric Rigidity:	kV/mm	3 – 7
Classe di Isolamento / Insulation Class:	-	F / H
Conducibilità Termica / Thermal Conductivity:	kCal/m H ° C	0,2 – 0,3